

UNI LL 5,0 mm

Caracteristiques EN 1817	Norme	Unité	Exigences	Valeurs moyennes de production
Dureté	ISO 7619	shore A	≥ 75	86
Poinçonnement rémanent	EN/ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,20	0,10
Résistance à l'abrasion	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	150
Stabilité dimensionnelle	EN/ISO 23999 (EN 434)	%	± 0,40 max	± 0,30
Flexibilité	EN/ISO 24344 Met. A Ø 20mm (EN 435)	-	pas de fissuration	se conformer
Résistance de la couleur à la lumière artificielle	ISO 105-B02 Met. 3	degré	≥ 6 échelle de bleu ≥ 3 échelle de bleu	se conformer
Brûlures de cigarette	EN 1399	rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	se conformer
Caracteristiques EN 14041				
Comportement du feu	EN 13501-1	classe	-	Bfl – s1
Résistance à la glissance	EN 13893	classe	≥ 0,30 (DS)	DS
Autres caractéristiques				
Résistance aux tâches	EN/ISO 26987 (EN 423)	-	-	resistant *
Résistance à la glissance au plan incliné	DIN 51130	°	BGR 181	R9
Résistance thermique et Conductivité thermique	EN 12667	m ² K/W W/mK	-	0,030 0,17
Résistance électrique	EN 1081 Met. A	ohm	-	> 10 ¹⁰
Charge électrostatique	EN 1815	kV	-	≤ 2 (antistatique)
Réduction du son d'impact	ISO 10140-3	dB	-	jusqu'à 16
Chaises avec Ricin	EN/ISO 4918 (EN 425)	-	-	Convient aux roulettes W

* dépend de la concentration et du temps de contact, pour des agents spécifiques, svp demander.



CE EN 14041 DoP_005



5,0 mm



8,3 kg/m²



61 x 61 cm

Classification EN ISO 10874 (EN 685):



Les données déclarées par le fabricant sont prises en moyenne: les valeurs individuelles entre les lots et les couleurs peuvent changer
Artigo se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques su produit. Rev.1/21